

Sortierkriterien für Kebony Clear (Radiata) Produkte für den sichtbaren Bereich



Allgemeine Beschreibung

Sortierkriterien für Kebony Clear (Radiata) Produkte

- Kebony Clear (Radiata) Produkte werden aus FSC®-zertifizierter Radiata Kiefer hergestellt, die mit einer biologischen Flüssigkeit behandelt wurde.
- Die patentierte Kebony® Technologie schafft ein einzigartiges Holzprodukt mit hervorragender Dauerhaftigkeit, das sich durch eine besonders ebene Oberfläche auszeichnet.
- Kebony Clear (Radiata) Produkte sind mindestens 2-seitig i.P. astfrei (Vorderseite i.P. astfrei). Die Kriterien für Erscheinungsbild und Abmessungen werden auf Basis der Richtlinien für Qualität und Erscheinungsbild zum Zeitpunkt der Auslieferung geprüft (wie im Produktdatenblatt* und in diesem Dokument aufgeführt). Das Holz wird manuell ausgewertet und einzelne Fehlstellen werden unter Berücksichtigung der Gesamtqualität des Produkts eingestuft.
- Kebony garantiert die technische Leistungsfähigkeit seiner Ware. Allerdings ist Holz naturgegebenen Abweichungen unterworfen. Natürlich vorkommende innere Fehlstellen, die vom menschlichen Auge oder Geräten für die Oberflächensortierung nicht erkannt werden können, sind von der Kebony Garantie ausgeschlossen.
- Kebony Holz ist ein natürliches Produkt, daher sind Oberflächenrissbildung und Farbänderungen durch Außenwitterung zu erwarten. Das Tempo und Ausmaß dieser natürlichen Prozesse wird durch Witterungsverhältnisse und abhängig von der Einwirkung von Sonne und Regen bestimmt.

* Gültige Daten finden Sie im Produktdatenblatt.

Sortierung Kebony Clear (Radiata):

Abmessungen

Stärke	Variiert zwischen 20 und 50 mm
Breite	Variiert zwischen 90 und 155 mm
Länge	Typisch 3,0 – 3,6 – 4,2 – 4,8 m
Maschinelle Stärkeltoleranz	1 %
Maschinelle Breitentoleranz	1 %

Erscheinungsbild Vorderseite

Allgemeine Beschreibung	Glatt und ohne Beschädigungen oder Kratzer durch die verwendeten Werkzeuge
Harzgallen	1 Harzgalle pro 2 m. Max. 10 x 25 mm
Baumkante	Nicht zulässig
Farbgebung Oberfläche	Naturgegebene Farbabweichungen sind zu erwarten. Wenn bei der Bearbeitung wesentlich hellere Oberflächenbereiche festgestellt werden, wird das betreffende Brett bzw. der Teil des Bretts aussortiert, sofern die Breite des hellen Bereichs 30 mm überschreitet. Es kann sich hierbei um unzureichend behandelte Stellen handeln, die die Dauerhaftigkeitskriterien von Kebony möglicherweise nicht erfüllen.

Sortierung Kebony Clear (Radiata):

Erscheinungsbild Seiten und Rückseite

Natürliche Fehlstellen Natürliche Fehlstellen sind zu erwarten, beeinträchtigen jedoch nicht die technischen Eigenschaften.

Mechanische Beschädigung Sägeraue Strukturen und mechanische Beschädigungen können auftreten, beeinträchtigen jedoch nicht die technischen Eigenschaften.

Sortierung Kebony Clear (Radiata):

Verformungen

Schüsselung	Max. 1 % der Breite
Längskrümmung in Richtung der Dicke	Max. 20 mm auf 2 m
Längskrümmung in Richtung der Breite (Querkrümmung)	Max. 5 mm auf 2 m
Verdrehung	Max. 10 % der Breite auf den am stärksten betroffenen 2 Metern

Risse

Durchgehend	Maximal 20 mm am Ende des Bretts zulässig.
Oberfläche (Vorderseite)	Länge: < 200 mm, max. zwei Risse pro lfdm. Natürliche Oberflächenrisse können vorkommen.

Äste

Fest verwachsene Äste (< 10 mm) auf der Vorderseite zulässig.
Maximal ein Ast pro lfdm.

Abweichungen von Vorgabewerten

HINWEIS: Kebony ist ein natürliches Produkt, daher ist eine
Abweichung von den Vorgabewerten bis zu 5 % zulässig.

Beispielabbildungen:

Typische Vorderseite (Fertigprodukt)

- Das Holz wird manuell ausgewertet und einzelne Fehlstellen werden unter Berücksichtigung der Gesamtqualität des Produkts eingestuft.



Beispielabbildungen:

Vorderseite/Kante (Fertigprodukt)

- Harzgallen, Äste und Risse im Rahmen der Sortierungskriterien können vorkommen.



Beispielabbildungen:

Farbabweichungen Vorderseite (Fertigprodukt)

- Naturgegebene Farbabweichungen sind zu erwarten.
- Ähnliche Farbabweichungen wie auf den Abbildungen führen nicht zu einer Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit oder der technischen Leistungsfähigkeit des Produkts.




Beispielabbildungen:

Rückseite (Fertigprodukt)

- Harzgallen sind zulässig, sofern sie nicht durchgehend sind bzw. die strukturellen Eigenschaften nicht beeinträchtigen.
- Bearbeitungsbedingte sägeraue Strukturen können vorkommen.
- Oberflächenrisse sind zulässig, sofern sie die strukturellen Eigenschaften des Produkts nicht beeinträchtigen.





Kontakt

Kebony AS
Hoffsveien 48
0377 Oslo
Norwegen

www.kebony.com
info@kebony.com